

# Pisos Vinílicos SPC



Los pisos vinílicos SPC ( Stone plastic composite ) gracias a su composición de última generación permiten ser un revestimiento de piso con las mejores cualidades del mercado; son antihumedad, resistentes, fácil de limpiar e instalar.

En Feltrex tenemos una gran variedad de formatos y colores para que puedas renovar tus espacios con un revestimiento de piso que permite instalarlos tanto en un espacio comercial como en el comedor, cocina o baño de tu casa.



**Roble Blanco T/ancho**  
1230 x 228 mm  
Caja 2.24 mt2  
SKU: 62300256



**Silver**  
1220 x 180 mm  
Caja 2.20 mt2  
SKU: 62300069



**Light Oak T/ancho**  
1220 x 228 mm  
Caja 2.23 mt2  
SKU: 62300305

# Pisos Vinílicos SPC

## Línea SPC 6.5 mm con Antirruido



|                        |   |
|------------------------|---|
| Marca                  | Kronoflex   |
| Composición Piso       | 0,3 capa de uso / Película de impresión<br>Piedra caliza / Cloruro de Polivinílico / Goma EVA |
| Sistema de instalación | Sistema Click y flotante, no necesita adhesivo  |
| Uso                    | Residencial y comercial   |
| Terminación            | Microbiselado   |
| Mantenimiento          | Barrido, y/o aspirado, paño húmedo.   |
| Garantía               | 5 años  |

### ESPECIFICACIONES

| Características                   | Método        | Unidades | Valor                             |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------|
| Espesor                           | En 428        | mm       | 6,5 + 1.5 goma EVA                |
| Capa de desgaste                  | En 429        | mm       | 0,3                               |
| Clasificación                     | En 685        | Clase    | Clase AC 4/32                     |
| Clasificación de fuego            | En 13501-1    | Clase    | B-s1                              |
| Resistencia al deslizamiento      | DIN 51130     | Clase    | R10                               |
|                                   | En 13893      | Clase    | DS                                |
| Grupo de Desgaste                 | En 660-1      |          | No pulir                          |
| Sangría residual                  | En 433        | mm       | >0,1                              |
| Resistencia Térmica               | DIN 52612     |          | 0,02 m2 K/W                       |
| Uso de sillas giratorias          | En 425        |          | Sin cambios en apariencia o daños |
| Solidez de color                  | ISO 105 -B02  |          | > 6 grado                         |
| Resistencia de productos químicos | En 423        |          | Sí                                |
| Sistema de calefacción de piso    |               |          | Sí                                |
| Estabilidad dimensional           | En 434        |          | > 0,25%                           |
| Reducción de sonido               | En ISO 717-2  | dB       | 19                                |
| Ftalatos                          | En 14372:2004 |          | No detectado                      |

